

Brandwerende mastiek Rf 4u volgens EN1366-3



*Getest volgens EN1366-4 en
BS476 part 20.*

*Tot 4 uur brandweerstand, volgens
diepte en volume.*

*Ook geschikt voor
buitentoepassingen.*

Overschilderbaar.

*Wordt niet aangetast door
schimmel, ongedierte of
knaagdieren.*

Akoestische isolatie

Kleefvrij na 6 uur

Werkzaam tussen -20°C en 70°C

Beschrijving

Brandwerende acrylaat mastiek voor afdichten van openingen rondom branddeuren, ramen, en brandwerende doorvoeringen (brandwikkels).

Kan gebruikt worden met de meeste bouwmaterialen, al is het aan te raden om eerst te testen op een klein oppervlak bij ongewone ondergronden.

Voor openingen tot max. 25mm met weinig beweging.

Standaard grijs op voorraad (AFIMG), wit (AFIMW) of bruin (AFIMB) op aanvraag ook verkrijgbaar.

Bestelgegevens

Artikelnummer	Inhoud	Rf	Standaard verpakking*
AFIMG	koker 310ml	4u	doos 12 kokers

* De standaard verpakkinghoeveelheden zijn indicatief, alle artikelen zijn ook per stuk verkrijgbaar

Plaatsing

Aanbrengen bij temperatuur tussen 5°C en 45°C, zeker niet kouder! De oppervlakte moet zuiver, droog en vrij van vorst, vet of andere vervuiling zijn. Niet gebruiken op materialen waaruit oliën, weekmakers, plastificeerders of solventen kunnen vrijkomen.

De afdichting moet minimum 10mm diep zijn. Bij openingen breder dan 10mm eerst een onderlaag aanbrengen met PE schuim, PUR schuim of andere. Diepte van de afdichting moet even groot zijn als de breedte van de afdichting